


PROMASIL TÁBLA 1000-1100°C



A **Promasil hőszigetelő tábla** habkönnyű kalciumszilikát lap. A direkt lángot, hőszököt nem bírja, ezért háttérszigetelésként javasolt. Faipari szerszámokkal vágható, fűrhető.

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőfok:	1000 illetve 1100°C
Sűrűség:	245 illetve 285 kg/m ³
Nyomásállóság:	1,4 illetve 1,9 N/mm ²
Hővezetés:	0,10 W/mK (400°C) 0,18 W/mK (800°C)

MÉRETEK

Táblaméret:	1000 x 500 mm
Vastagság:	25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm