

FIBERFRAX HŐÁLLÓ KITÖLTŐ ANYAGOK 1200-1400°C



A **Fiberfrax Fraxfil** kitöltő alapanyaga kerámiaszál, ezért a kerámiaszálas hőszigetelőkkel szigetelés, hőűrés illetve hőtágulás terén azonos módon viselkednek.

FELHASZNÁLÁS

Nehezen hozzáférhető szigetelendő üregek kitöltése.

JELLEMZŐK

- Hőállóság
- Jó hőszigetelő képesség
- Kémiai stabilitás

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fajsúly:	300 kg/m ³ (száraz)
	1050 kg/m ³ (nedves)
Hővezetési tényező:	0,09 W/mK (800°C)
	0,19 W/mK (1000°C)

A kitöltőanyagok felvitelére illetve az üregekbe juttatására kinyomó és injektáló eszközöket lehet alkalmazni.

KISZERELÉS

5-25 kg-os doboz, illetve vödör
300 g, 600 g, 1500 g-os kinyomó tubus