

## FIBERFRAX® ÖMLESZTETT KERÁMIASZÁL 1250-1400°C



A **Fiberfrax Ömlesztett Szál** kerámiaszálból készült, habkönnyű, vattaszerű anyag. Fő összetevői: SiO<sub>2</sub> és Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> és ZrO<sub>2</sub>. Kémiai hatásra érzéketlen (kivételt képeznek a hidrogénfluoridok, foszforsavak és a koncentrált alkáliák).

### FELHASZNÁLÁS

- Kéménybélés
- Tágulási hézag-tömítés
- Kemencekocsi szigetelés
- Öntőanyag
- Szűrőközeg

### TECHNIKAI ADATOK

Üzemi hőfok: 1250°C-1350°C-1400°C (típustól függően)  
Olvaspont: 1800°C  
Szálvastagság: 2,1... 3,2 mikron

### KISZERELÉS

20 és 25 kg-os polietilén zsákokban