


INSULFRAX® TÁBLA 1100°C



Az **Insulfrax Board** Ca-Mg-szilikát alapú, környezetbarát „zöld” termék. Könnyű, szilárd, merev lap.

FELHASZNÁLÁS

- Magas hőmérsékletű merev tömítés, zárólap
- Házi vízmelegítő hőcserélőjének bélése
- Tűzvédelmi rendszerek falazóanyaga
- Hőárnyékolók

MŰSZAKI ADATOK

Üzemi hőfok:	1100°C (típustól függően)
Lágyulási pont:	1330°C
Sűrűség:	250-300 kg/m ³
Hajlítószilárdság:	>700 kPa
Hővezetés:	0,06 W/mK (400°C)
	0,14 W/mK (1000°C)

KISZERELÉS

Kartonban

LAPMÉRETEK

610 x 1000 mm ill. 1000 x 1250 mm

VASTAGSÁG

3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 40, 50 és 75 mm